

Скоп

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"13" октября 2023г.

Утверждаю:

Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"13" октября 2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 128

Капитальный ремонт на объекте: "Асфальтобетон автодорога от ПК 0 до ПК 18" инв.№00005004. Цех №20. Ремонт дорожного покрытия.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разрушение, выбоины, трещины, частичное отсутствие вследствие полного разрушения	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: до 10 см	м2	5447,8	Подрядчик			
2		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	т	1144	Подрядчик			
3		Розлив вяжущих материалов S= 5447,8 м2	т	3,1	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	т	3,19
4		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	5447,8	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая, марки II, ГОСТ 9128-97	т	630,30
						Битум дорожный БНД 60/90	т	0,072
5		Розлив вяжущих материалов S= 5447,8 м2	т	3,1	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	т	3,19
6		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	5447,8	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, тип Б, ГОСТ 9128-97	т	658,10
						Битум дорожный БНД 60/90	т	0,072

Начальник строительного отдела

Наумов Н.А.

Начальник цеха № 20

Пахомов С.Е.

6 100