

Согласовано:  
Зам. технического директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
Бирюков М.С. ✓  
"20" января 2022г.

Утверждаю:  
Технический директор  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
Мещеряков Д.А. ✓  
"20" января 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8 от 20.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Автодороги подъездные" Инв.№00005042. Цех №20. Ремонт дорожного покрытия.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трещины, просадка провалы ✓	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см ✓	m2 ✓ m3 ✓	1128 ✓ 112,8 ✓	Подрядчик			
2		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км ✓	тн ✓	236,9 ✓	Подрядчик			
3		Розлив вяжущих материалов S=1128м2 ✓	тн ✓	0,643 ✓	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90 ✓	т ✓	0,662 ✓
4		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5 см, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓	m2 ✓	1128 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая ГОСТ 9128-97 марки II ✓	т ✓	130,47 ✓
						Битум дорожный БНД 60/90 ✓	т ✓	0,015
5		Розлив вяжущих материалов S=1128 м2 ✓	тн ✓	0,643 ✓	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90 ✓	т ✓	0,662
6		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓	m2 ✓	1128 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная ГОСТ 9128-97 марки II, типа Б ✓	т ✓	136,3 ✓
						Битум дорожный БНД 60/90 ✓	т ✓	0,015

Начальник СтрО

Наумов Н.А. ✓

Начальник цеха № 20

Пахомов С.Е. ✓